

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

р.бр	Опис добра	Јединица мере	Количина
1.	Алуминујум сулфат	тона	140

Посебни захтеви и инструкције: Неповратне транспортне палете

Алуминијум сулфат "А" квалитета (хидратисан, кристал) $Al_2(SO_4)_3 \times 13,5-15 H_2O$

Гранулација (орах)	40-60m
Садржај алуминијум оксида (Al_2O_3)	најмање 17%
Садржај Al	72-91g/kg
Садржај нераствореног остатка	највише 0,1%
Садржај нерастворљиве материје	<23g/kg Al
Садржај слободне сумпорне киселине (H_2SO_4)	највише 0,1 %
Sadržaj bazičnog aluminijum oksida (Al_2O_3)	највише 0,5 %
Jonski karakter	кисела со
Karakter vodenog rastvora	pufer, pH 3,5-4,2
Време растварања, 5% раствор, 20°C	180минута
Стабилност раствора	3 дана
Температура складиштења	од -20 до + 50°C
ПАКОВАЊЕ	
Полиетиленска врећа	25-50kg

Понуђени Алуминијум сулфат мора бити здравствено исправан и испуњавати захтеве стандарда SRPS EN 878:2009 за „тип 1“ што се доказује достављањем уз понуду одговарајућег извештаја о испитивању и стручног мишљења од стране акредитоване лабораторије из земље наручиоца.

Гранулација: орах.